

SYNTEKOL



zaprawa klejowa do przyklejania styropianu w systemach ociepleniowych

SYNTEKOL SP jest mieszaniną kruszyw mineralnych, cementu i dodatków chemicznych. Jest nietoksyczny, wodo- i mrozo-odporny.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony jest do przyklejania płyt styropianowych na typowych podłożach budowlanych w systemach ocieplania ścian budynków metodą lekką moką.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zaprawę można stosować na każdym czystym, mocnym, niechłonnym i stabilnym podłożu z betonu, tynków cementowo-wapiennych. Świeże tynki cementowe i cementowo-wapienne mogą być pokrywane warstwą styropianu po upływie minimum 14 dni. Nierówności i wgłębienia w zależności od rodzaju i wielkości ubytków wyrównać zaprawą wyrównującą lub zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie zwietrzałe lub wysokonasiąkliwe zagruntować dyspersyjnym preparatem Akryl G.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Suchą mieszankę zaprawy klejowej SYNTEKOL SP dokładnie wymieszać z wodą do uzyskania konsystencji gęstoplastycznej (ok. 0,23l wody na 1kg suchej mieszanki tj. 5.75l na worek 25kg). Odczekać 5 min. i ponownie wymieszać.

PRZYKLEJANIE STYROPIANU

W metodzie lekkiej mokrej należy nakładać zaprawę klejową SYNTEKOL SP na płyty styropianowe pasmami wzdłuż całego obwodu płyty. Na pozostałej powierzchni należy nałożyć 6-8 placków kleju tak aby łącznie min. 60% powierzchni płyty było przyklejone do ściany. Po przyklejeniu styropianu połączenie wspomagająco wzmocnić kołkami w ilości minimum 4 szt. na 1m² (po całkowitym stwardnieniu kleju lecz nie wcześniej niż po 24h).

Prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy pracach Ocieplenie Ścian Zewnętrznych Budynków Metodą Lekką - instrukcja ITB nr 334/96.

DANE TECHNICZNE

Konsystencja:	8 cm
Czas otwarty:	ok. 20 min.
Czas gotowości do pracy:	4h
Temperatura stosowania:	od +5°C do +25°C
Odporność termiczna	od -30°C do +80°C
Twardnienie:	6-24h
Zużycie:	ok. 4 - 6 kg/m ²

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Produkt zawiera cement i po zmieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Należy chronić oczy i skórę. W przypadku zatarcia oka, przepłukać dużą ilością wody i ewentualnie skonsultować się z lekarzem.

SKŁADOWANIE

W suchym pomieszczeniu i w oryginalnym opakowaniu. Okres przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji (podanej na opakowaniu).

Wyprodukowano przez Torggler Ekor dla:



przechowywać w suchym miejscu



max. 7 warstw

ATESTY

PZH nr HK/B/1578/08/2000
ITB AT-15-3938/99



LAKMA S.A.



43-400 Cieszyń, ul. Frysztacka 173
Dział Sprzedaży: tel. (033) 85 21 688, 85 26 765, fax 85 26 763
e-mail: lakma@lakma.com, www.lakma.com

LAKMA

25 kg