

AKRYLTYNK® M

y w o k i a z o m k n y t

ZASTOSOWANIE

AKRYLTYNK®M jest nowoczesną mozaikową masą tynkarską produkowaną na bazie żywicy akrylowej oraz wysokiej jakości kolorowych kruszyw kwarcowych. Przeznaczona jest do wykonywania cienkowarstwowych dekoracyjnych wypraw tynkarskich wewnątrznych oraz zewnętrznych. AKRYLTYNK®M jest bardzo odporny na działanie czynników atmosferycznych, uszkodzenia mechaniczne i naprężenia termiczne.

Tynkowanie części elewacji zewnętrznych np. szpalety okienne, cokoły oraz pokrywanie ścian wewnętrznych, szczególnie fragmentów obciążonych użytkowo np. korytarze, klatki schodowe, ściany wewnątrz sklepów. Polecany również do dekoracyjnych wykończeń wnętrz budynków. Produkt można stosować w Systemie Docieplef Lakma Term.

SPOSÓB STOSOWANIA

AKRYLTYNK®M należy nakładać na mocne i trwałe podłoża. Podłoże powinno być czyste, pozbawione twardych plam, pyłów, zanieczyszczeń mechanicznych oraz niezwiązanych z podłożem kruszywa. Nowe tynki cementowe pokrywać po 3-4 tygodniach sezonowania. Wszelkie ubytki, nierówności tynków należy uzupełnić SYNTEKOL®-em S. Przed nakładaniem tynku mozaikowego podłoże należy zagruntować gruntem akrylowym AKRYL P w kolorze zbliżonym do koloru AKRYLTYNK®M. Tynk nanosi się nierdzewną pacą stalową. Nałożoną warstwę należy starannie wygładzić. W celu uzyskania jednolitej struktury tynku, masę należy nakładać na całą wykonywaną powierzchnię. Powierzchnie zewnętrzne powinny być osłonięte przed deszczem przez 24 godz.

Z powodu występowania surowców pochodzenia naturalnego, dla uzyskania najlepszych walorów estetycznych zalecamy wykonanie elewacji stanowiącej odrębną całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem zamówionym jednorazowo.

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C.

DANE TECHNICZNE

Sposób nakładania	pacą stalową
Wydajność	ok. 4,5kg / 1m ²
Gęstość	1,80 g/cm ³
Zawartość składników nietłucznych, max.	80±1%
Minimalna wymagana grubość aplikacyjna	1,6 μ

WYKONANIE

Przy pracach stosować podstawowe zasady BHP.

SKŁADOWANIE: 12 miesięcy od daty produkcji

ATESTY: posiada atest PZH w Warszawie

PKWiU: 24.30.22-60.39

KOLORYSTYKA: M/AB1, M/AB2, M/AB3, M/Z1, M/O1, M/O2, M/C1, M/C2, M/O3, M/CR1, M/CR2, M/CR3, M/P1, M/P2, M/P3, M/B1, M/CT1, M/CT2, M/B2, M/B3, M/B4, M/ZC1, M/ZC2, M/ZC3.

OPAKOWANIA: 30 kg



PRODUKT WODOODPORNY



PRODUKT MROZOODPORNY

