

Informacja Techniczna

PKWiU: 24.30.12-50.21
NORMA: KKW nr 108/2000

DROMAL GU

ZASTOSOWANIE

Farba DROMAL® GU przeznaczona jest do malowania wszystkich rodzajów poziomego oznakowania na drogach, placach, parkingach, halach przemysłowych, magazynach i innych nawierzchniach typu bitumicznego oraz betonowego. Ze względu na wysoką odporność na ścieranie zaleca się ją stosować do oznakowania dróg i ulic o dużym natężeniu ruchu.

OPIS WYROBU

Farba akrylowa DROMAL® GU stanowi zawieszinę wypełniaczy mineralnych w specjalnie dobranym spoiwie akrylowym z dodatkiem rozpuszczalników i środków uszlachetniających. Jest farbą o dużej zawartości ciał stałych - typu High Solid, wysoką gęstością i bardzo dobrym kryciem. DROMAL® GU charakteryzuje się powłoką wytrzymałą na ścieranie, bardzo dobrze przyczepną do podłoża o doskonałych właściwościach antypoślizgowych. Zastosowanie mikrokulek szklanych o działaniu refleksyjnym powoduje doskonałą widoczność oznakowań w świetle reflektorów samochodowych w warunkach nocnych.

Uniwersalna farba akrylowa do znakowania jezdni



DANE TECHNICZNE

sposób nanoszenia	ręcznie (wałek) lub mechanicznie (malowarki pneumatyczne i hydrodynamiczne)
lepkość KW ø 4 mm	110 - 11320 s
gęstość w 20°C	1,55 - 1,65 g/cm ³
zawartość substancji lotnych	21 - 25 %
czas schnięcia w temp/ 20°C do uzyskania przejezdności	15 - 25 min
rozcieńczalnik	rozcieńczalnik do farby DROMALU®
wydajność	0,63 kg/ m ² r przy jednokrotnym malowaniu

KOLORYSTYKA

biała, czerwona, żółta, czarna, szara

Xn



szkodliwe dla zwierząt

F+



łatwo palne

LAKMA

SPOSÓB STOSOWANIA

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. DROMAL® GU należy nakładać na czyste i suche podłoże bitumiczne i betonowe wolne od kurzu, piasku i oleju. Farba nadaje się do stosowania w postaci handlowej. W przypadku zbyt wysokiej lepkości spowodowanej niską temperaturą należy stosować ROZCIĘNCZALNIK DO FARBY DROMAL® w ilości do 2 % wagowych. Farbę należy nanosić w zakresie temperatur powietrza od +5°C do +40°C przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80 %. Temperatura podłoża od +5°C do +50°C. W celu nadania wykonywanym oznakowaniom efektu odbłaskowego należy natychmiast po nałożeniu farby posypywać powłokę mikrokulkami szklanymi.

SKŁADOWANIE

12 miesięcy od daty produkcji.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia.

OPAKOWANIA

30 kg

BHP i P.Poż.

Farba jest wyrobem wysoce łatwopalnym. Zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne, dlatego też podczas wykonywania prac malarskich należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów BHP i P.Poż. W trakcie prac malarskich zabrania się palenia tytoniu, używania otwartego ognia i spożywania posiłków.

ATESTY

Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/99-04-0584

Ocena Higieniczna nr 1108/B-703/92 wydana przez PZH w Warszawie.