

# Informacja Techniczna

# ETERMAL

PKWiU: 24.30.11-50.16  
NORMA: PN-98/C-81913

## OPIS WYROBU

ETERMAL jest nowoczesną, wodorozcieńczalną, niepalną, nieszkodliwą dla zdrowia i środowiska farbą. Tworzy powłoki malarskie odporne na zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Prawidłowo wykonane wymalowania są gładkie, wodoodporne skutecznie chronią przed przenikaniem wody, zapewniając właściwą przepuszczalność par i gazów.

## ZASTOSOWANIE

Farba ETERMAL przeznaczona jest do malowania eternitowych i ligno-cementowych pokryć dachowych, dachówek cementowych w celu zabezpieczenia ich przed starzeniem w warunkach atmosferycznych oraz emisją azbestu na skutek erozji.

**farba akrylowa  
do malowania  
pokryć dachowych**



## DANE TECHNICZNE

<b>sposób nanoszenia</b>	pędzel, wałek	
	natrysk	typ urządzenia - Airless
		średnica dyszy - 0,021 - 0,026 cal
		kąt natrysku - 50°
		ciśnienie - 150 - 200 atm
		rozcieńczenie - do 5%
<b>wygląd powłoki</b>	matowy	
<b>ilość warstw</b>	2	
<b>lepkość KW <math>\varnothing</math> 6 mm</b>	40 - 150 s	
<b>gęstość</b>	1,20 - 1,30 g/cm <sup>3</sup>	
<b>zawartość substancji stałych</b>	46 - 50 %	
<b>czasookres pomiędzy kolejnymi warstwami</b>	12 h	
<b>odporność na szorowanie na mokro</b>	powyżej 5000 posuwów	
<b>przepuszczalność par i gazów</b>	powyżej 40 g/m <sup>2</sup>	
<b>rozcieńczalnik</b>	woda	
<b>czyszczenie narzędzi</b>	wodą	
<b>wydajność</b>	5 - 8 m <sup>2</sup> /litr przy jednokrotnym malowaniu	

## KOLORYSTYKA

czerwona tlenkowa, brązowa ciemna, wiśniowa.

**LAKMA**

## SPOSÓB STOSOWANIA

Farbę ETERMAL należy przed użyciem dokładnie wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć maksymalnie do 5%. Farbę nakładać w temperaturze powietrza i podłoża w przedziale od +5°C do +35°C.

Podłoże przeznaczone do malowania powinno być suche, wolne od kurzu, sadzy oraz wyczyszczone z mchów i porostów. Po dokładnym wyczyszczeniu należy wykonać sanityzację podłoża środkiem glono-grzybobójczym BIOTOX®. Podłoża chłonna zalecamy zagruntować gruntem akrylowym AKRYL G LAKMA.

ETERMAL zalecany jest do malowania nowych mineralnych pokryć dachowych, w przypadku kilkuletnich pokryć dachowych stosować zestaw LUXMAL GRUNT AKRYLOWY i farbę AKRYBET® lub SILGRUNT® i farbę SILBET®. Po zakończeniu pracy narzędzia należy niezwłocznie umyć wodą.

## OPAKOWANIA

5l, 10l

## SKŁADOWANIE

12 miesięcy od daty produkcji.

Wyrób przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +35°C.

## BHP i P.Poż.

Farba ETERMAL jest nietoksyczna, całkowicie bezpieczna w użyciu, jest niepalna i nie podtrzymuje palenia. Podczas wykonywania prac należy zachować podstawowe zasady BHP.

## ATESTY

Ocena Higieniczna nr 2/B-2199/96 wydana przez Państwowy Zakład Higieniczny w Warszawie.