

Informacja Techniczna

EKOBIEL

PKWiU: 24.30.11-50.26
NORMA: PN-98/C-81914 rodzaj T

OPIS WYROBU

Emulsyjna farba wewnętrzna EKOBIEL jest śnieżnobiałą farbą o bardzo dobrej przyczepności do podłoża. Po wyschnięciu nadaje ścianom estetyczny wygląd o wysokiej białości, zapewniając jednocześnie prawidłowe ich oddychanie. Łatwa w stosowaniu, dobrze kryjąca, nie zawiera rozpuszczalników, przyjazna dla ludzi i środowiska.

ZASTOSOWANIE

EKOBIEL - emulsyjna farba wewnętrzna przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i biurowych. Może być stosowana na tynki wapienne - cementowe, beton, płyty kartonowo - gipsowe.

dyspersyjna farba
akrylowa



DANE TECHNICZNE

sposób nanoszenia	pędzel, wałek
wygląd powłoki	matowy
ilość warstw	2
lepkość KW ø 10 mm	po 30-10 s kapie
gęstość	1,35 - 1,40 g/cm ³
zawartość substancji stałych	46 - 50 %
czasookres pomiędzy kolejnymi warstwami	powyżej 2h
odporność na tarcie na sucho	nie pozostawia śladów
rozcieńczalnik	woda
czyszczenie narzędzi	wodą
wydajność	7-8 m ² /litr przy jednokrotnym malowaniu

KOLORYSTYKA

Biały,
jako EKOBIEL COLOR
bananowy - BYR 009

kość słoniowa - BYR 077

żółty jasny - BY 005
łososiowy - BYR 105
brzoskwiniowy - BYR 053
pistacjowy - AGY 033
oliwkowy - AGY 094
seledynowy - AGY 009
lawendowy - BRB 061
błękitna - AB 009

SPOSÓB STOSOWANIA

Farbę EKOBIEL można nakładać pędzlem lub walkiem malarskim. Bezpośrednio przed malowaniem farbę należy wymieszać.

Podłoże malowane powinno być czyste, wolne od kurzu, tłuszczu, pyłu i innych zanieczyszczeń, które mogłyby obniżać przyczepność farby do podłoża. Powłoki farb klejowych, stare odpadające, złej jakości powłoki należy usunąć i wymyć wodą z dodatkiem detergentu. Wypełnić ubytki, drobne nierówności na powierzchni malowanej wyrównać masą szpachlową.

Świeże tynki wapienne można już malować po tygodniu, natomiast tynki cementowe lub beton można malować po 28 dniach sezonowania.

Podłoża o dużej nasiąkliwości zalecamy wstępnie zagruntować farbą rozcieńczoną wodą w ilości max. 5%. Po min. 2 godz. można nakładać właściwą warstwę farby. W zależności od potrzeb kolejne warstwy farby można nakładać po wyschnięciu całkowitym poprzedniej tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie należy prowadzić w temp. +10°C do +30°C.

Po zakończeniu malowania narzędzia umyć wodą.

SKŁADOWANIE

12 miesięcy od daty produkcji.

Wyrób przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +35°C.

CHRONIĆ PRZED MROZEM!

OPAKOWANIA

10l

BHP i P.Poż.

Wyrób niepalny. Podczas prac stosować podstawowe zasady BHP.

ATESTY

Atest Higieniczny nr HK/B/0029/01/2001 wydany przez PZH w Warszawie.