

Informacja Techniczna

TOP AKRYL LAKMA®

PKWiU: 24.30.11-50.16
NORMA: PN-98 / C- 81914

OPIS WYROBU

TOP AKRYLLAKMA® jest wodorozcieńczalną, wysoko-pigmentowaną farbą na bazie wodnej dyspersji akrylowej. Opracowana została zgodnie ze światowymi tendencjami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Należy do grupy wyrobów "przyjaznych dla środowiska", gdyż nie zawiera nawet śladowych ilości rozpuszczalników organicznych i plastyfikatorów.

ZASTOSOWANIE

Farba TOP AKRYL LAKMA® przeznaczona jest do wymalowań wewnętrznych powierzchni budynków wykonanych z tynku, kamienia, cegły, gipsu, przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych oraz tapet, szczególnie w miejscach o zaokrąglonych rygorach zdrowotnych tj. w szpitalach, żłobkach, przedszkolach, szkołach, sklepach, magazynach produktów żywnościowych oraz pomieszczeniach mieszkalnych.

dyspersyjna farba
akrylowa



DANE TECHNICZNE

sposób nanoszenia	pędzel, wałek	
	natrysk	typ urządzenia - Airless
		średnica dyszy - 0,021 - 0,026 cal
		kąt natrysku - 50°
		ciśnienie - 150 - 200 atm
	rozcieńczenie - do 5%	
wygląd powłoki	matowy	
ilość warstw	1	
lepkość KW ø 10 mm	30 - 10 sek kapie	
lepkość wg Brookfield'a (S04, 50RPM)	6000 - 8000 cP	
gęstość	1,45 - 1,55 g/cm ³	
zawartość substancji stałych	50 - 54 %	
odporność na szorowanie na mokro	powyżej 1500 posuwów	
przepuszczalność par i gazów	powyżej 40 g/ m ²	
rozcieńczalnik	woda	
czyszczenie narzędzi	wodą	
wydajność	8 - 10 m ² /litr przy jednokrotnym malowaniu	

KOLORYSTYKA

biała

LAKMA

SPOSÓB STOSOWANIA

Podłoże musi być suche, czyste, pozbawione luźno związanych elementów. Usunąć luźno związane z podłożem kruszywa i tynki, powierzchnie wcześniej zabezpieczone farbą olejną lub ftalową o dobrej przyczepności do podłoża wystarczy przeszlifować i odpylić. Powłoki farb klejowych należy usunąć. Uzupelnic ubytki i rysy. Nowe podłoża na bazie cementu można malować po upływie 28 dni sezonowania. Surowe podłoże o wysokiej chłonności należy zagruntować gruntem AKRYL G LAKMA lub głęboko penetrującym gruntem LUXMAL GRUNT GP

TOP AKRYL LAKMA® należy przed rozpoczęciem prac dokładnie wymieszać. Kolejną warstwę można nakładać po upływie min. 2 godzin. Prace malarskie należy wykonywać przy temperaturach powietrza i podłoża od +5°C do +30°C.

Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyć wodą.

SKŁADOWANIE

12 miesięcy od daty produkcji.

Wyrób przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +35°C.

OPAKOWANIA

3l, 5l, 10l

BHP i P.Pož.

Wyrób niepalny. Podczas prac stosować podstawowe zasady BHP.

ATESTY

Atest Higieniczny nr HK/B/0002/01/98 wydana przez PZH w Warszawie.