

Informacja Techniczna

LUXMAL GRUNT AKRYLOWY-AKRYGRUNT

PKWiU: 24.30.12-30.15

NORMA: KKW nr 5

OPIS WYROBU

LUXMAL GRUNT AKRYLOWY tworzy powłokę lakierową po usieciowieniu żywic akrylowych. Lakier ten ze względu na zastosowanie specjalnych dodatków penetruje w głąb podłoża powodując po wysuszeniu jego uszczelnienie i umocnienie. LUXMAL GRUNT AKRYLOWY jako podkład zapewnia bardzo dobrą przyczepność dla wszystkich rodzajów farb fasadowych. Powłoki charakteryzują się wysoką odpornością na działanie wody, podłoży alkalicznych i zmiennych warunków atmosferycznych.

ZASTOSOWANIE

LUXMAL GRUNT AKRYLOWY przeznaczony jest do impregnowania i umocnienia większości powierzchni spotykanych w budownictwie, w szczególności betonu, podłoży cementowych, cementowo - wapiennych i eternitowych. Zalecany jest szczególnie do gruntowania podłoży przed malowaniem farbami akrylowymi: AKRYL LAKMA, AKRYBET®. LUXMAL GRUNT AKRYLOWY można również stosować do gruntowania podłoży przeznaczonych do klejenia różnego rodzaju okładzin.

**dyspersyjny grunt
akrylowy**

DANE TECHNICZNE

sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
ilość warstw	1 - 2
gęstość	0,80 - 0,90 g/cm ³
zawartość substancji stałych	9 - 11 %
czasookres pomiędzy kolejnymi warstwami	12 h
rozcieńczalnik	benzyna do lakierów lub rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania
wydajność	10 - 16 m ² /litr przy jednokrotnym malowaniu

KOLORYSTYKA

bezbarwny

LAKMA

SPOSÓB STOSOWANIA

LUXMAL GRUNT AKRYLOWY nie wymaga rozcieńczenia, należy go przed użyciem dokładnie wymieszać. Grunt należy nakładać pędzlem lub wałkiem malarskim przy temperaturze powietrza i podłoża w zakresie od +5°C do +30°C, przy czym temperatura podłoża powinna być wyższa o 3°C od temperatury punktu rosy.

Podłoże powinno być suche, wolne od kurzu, sadzy. Ewentualne wykwity wapienne, resztki soli, stare powłoki muszą zostać usunięte. Świeże podłoża betonowe, tynki oraz podłoża naprawiane zaprawami cementowymi można pokrywać warstwą ochronną po upływie 28 dni. Powłoka gruntu uzyskuje właściwości użytkowe po 24 godz. Po tym czasie można nakładać farbę AKRYBET[®].

Narzędzia i pędzle należy umyć w benzynie do lakierów.

SKŁADOWANIE

12 miesięcy od daty produkcji.

Wyrób przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od ognia, w temp. do +35°C.

OPAKOWANIA

4l, 10l

BHP i P.Poż.

Wyrób palny! Zawiera szkodliwe substancje lotne.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!

Na życzenie klienta udostępniamy Kartę Bezpieczeństwa Technicznego.

ATESTY

Ocena Higieniczna nr B-281/94 wydana przez Państwowy Zakład Higieniczny w Warszawie.