

Informacja Techniczna

LUXMAL

PKWiU: 24.30.12-30.13

NORMA: KKW nr 179 z dnia 02.10.02

OPIS WYROBU

LUXMAL IMPREGNAT DO PODŁOŻY MINERALNYCH jest wysokiej jakości środkiem zachowującym przepuszczalność par i gazów chroni powierzchnię przed procesami karbonatyzacji. Głęboko penetrując strukturę podłoża nadaje jej właściwości hydrofobowe. Chroni powierzchnię przed destrukcyjnym działaniem czynników atmosferycznych (znacznie zwiększa mrozoodporność zaimpregnowanej powierzchni) oraz promieniowania UV. Ogranicza powstawanie wykwitów, jest wysoko odporny na podłoża alkaliczne. Nadaje zaimpregnowanej powierzchni walory dekoracyjne, chroni przed zabrudzeniem, ożywia kolor podłoża, ułatwia zmywanie zanieczyszczeń.

ZASTOSOWANIE

LUXMAL IMPREGNAT DO PODŁOŻY MINERALNYCH przeznaczony jest do hydrofobizacji, zabezpieczania i uszlachetniania większości podłoży spotykanych w budownictwie. Szczególnie zalecany jest do zabezpieczania: cokołów budynków, okładzin elewacyjnych i ogrodzeniowych wykonanych z kamienia naturalnego (np. piaskowca), cegły klinkierowej, silikatowej oraz zwykłej, dachówek ceramicznych nieglazurowanych. Bardzo dobre efekty uzyskuje się również przy zabezpieczeniu fug (np. na tarasach) oraz galanterii betonowej (np. balustrady, donice, itp.)

**impregnat
do podłoży
mineralnych**



DANE TECHNICZNE

sposób nanoszenia	pędzel
ilość warstw	1-2 w zależności od chłonności podłoża
czas schnięcia w temperaturze +20°C	2 godz.
rozcieńczalnik	benzyna do lakierów lub rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania
wydajność	3 - 6 m ² / 1l

KOLORYSTYKA

bezbarny

LAKMA

SPOSÓB STOSOWANIA

1. Przygotowanie podłoża

Podłoże należy dokładnie oczyścić. W przypadku obecności glonów i grzybów (zazielenienia) należy wykonać sanityzację podłoża środkiem glono-grzybobójczym BIOTOX produkcji LAKMA S.A.

2. Impregnowanie

LUXMAL IMPREGNAT DO PODŁOŻY MINERALNYCH należy nakładać pędzlem lub wałkiem po całkowitym wyschnięciu przygotowanego podłoża. W przypadku podłoży silnie chłonących należy nałożyć drugą warstwę po upływie 24 godz.

3. Dodatkowe informacje

Po zakończeniu prac narzędzia natychmiast umyć w benzynie.

SKŁADOWANIE

12 miesięcy od daty produkcji

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia.

1.4.1.10 ODPADY

BHP i P.Poż.

Wyrób wysoce łatwopalny. Zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne.

ATESTY

Atest Higieniczny wydany przez PZH w Warszawie.

