

Informacja Techniczna

SILGRUNT®

PKWiU: 24.30.12-71.12
NORMA: KKW nr 6

OPIS WYROBU

SILGRUNT® uszlachetnia powierzchnie poprzez nadanie im właściwości hydrofobowych - zaimpregnowane powierzchnie nie są zwilżane wodą. Głęboko penetruje w strukturę podłoża i po odparowaniu rozpuszczalników tworzy błonkę impregnatu grubości kilku mikronów. SILGRUNT® skutecznie chroni beton przed procesami karbonizacji. Jest wysoko odporny na podłoża alkaliczne.

ZASTOSOWANIE

Impregnat silikonowy SILGRUNT® przeznaczony jest do wglębnego impregnowania większości powierzchni spotykanych w budownictwie, w szczególności betonu, podłoży cementowych, cementowo-wapiennych, eternitowych, jak również cegieł i piskowca.

**impregnat
silikonowy**



DANE TECHNICZNE

sposób nanoszenia	pędzel, wałek
liczba warstw	1 - 2
gęstość	0,80 - 0,90 g/cm ³
zawartość substancji stałych	7 - 8 %
czasookres pomiędzy kolejnymi warstwami	powyżej 24h
rozcieńczalnik	benzyna do lakierów lub rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania
czyszczenie narzędzi	benzyną do lakierów
wydajność	1 - 10 m ² / 1l przy jednokrotnym malowaniu

KOLORYSTYKA

bezbarwny

LAKMA

SPOSÓB STOSOWANIA

Impregnat silikonowy SILGRUNT® nie wymaga rozcieńczania. Impregnat należy nakładać pędzlem lub wałkiem malarskim przy temperaturze powietrza i podłoża w zakresie od +5°C do +35°C, przy czym temperatura podłoża powinna być wyższa o 3°C od temperatury punktu rosy.

Podłoże powinno być suche, wolne od kurzu, sadzy. Ewentualne wykwity wapienne, resztki soli, stare powłoki muszą zostać usunięte. Świeże podłoża betonowe, tynki oraz podłoża naprawiane zaprawami cementowymi można pokrywać warstwą ochronną po upływie 28 dni.

SILGRUNT® stosowany w zestawie z farbą SILBET® zalecamy nakładać w jednej warstwie. Po upływie 24 godzin można malować farbą SILBET®. Natomiast impregnowanie chłonnych podłoży mineralnych tylko SILGRUNT®-em zalecamy wykonać w dwóch warstwach, przy czym kolejną warstwę można nakładać po 24 godz. Powłoka SILGRUNT®-u uzyskuje właściwości użytkowe po 24 godz. od zakończenia prac malarskich.

Narzędzia i pędzle należy umyć w benzynie do lakierów. Po otwarciu pojemnika chronić wyrób przed wilgocią.

SKŁADOWANIE

6 miesięcy od daty produkcji.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia, w temperaturze do +35°C.

Po otwarciu pojemnika chronić wyrób przed wilgocią.

OPAKOWANIA

4l, 10l

BHP i P.Poż.

Pomieszczenia zamknięte, w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu należy starannie wietrzyć aż do zaniku zapachu.

Wyrób palny!

Zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!

ATESTY

Atest higieniczny nr HK/B/1887/02/95 wydany przez PZH w Warszawie.

Aprobata Techniczna nr AT/98-03-0356 wydana przez Instytut Budowy Dróg i Mostów.