

# Informacja Techniczna

## KLEJ DO PARKIETU

PKWiU: 24.62.10-80.33  
KKW nr 24

### OPIS WYROBU

KLEJ DO PARKIETU jest wodorozcieńczalną mieszaniną dyspersji polimerowych z dodatkiem wypełniaczy mineralnych. Znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Posiada bardzo dobrą przyczepność do drewna, betonu, płytek ceramicznych, wykładzin tekstylnych.

### ZASTOSOWANIE

Klej do parkietu przeznaczony jest do klejenia:

- parkietów i mozaik drewnianych
- wykładzin tekstylnych filcopodobnych (nie gumowanych)
- płytek ściennych do podłoża betonowego lub zaprawy cementowe
- styropianu z tynkami

### przeciwwskazania

wykonanie połączeń klejonych elementów narażonych na działanie wody.



### DANE TECHNICZNE

<b>sposób nakładania</b>	szpachla ząbkowana, wałek, pędzel
<b>właściwości robocze</b>	dobra nakładalność, klej pozwala się łatwo rozprowadzić na powierzchni podłoża, nałożona warstwa zachowuje wyźłobienia po zastosowaniu szpachelki ząbkowanej
<b>zawartość suchej masy</b>	61 - 65%
<b>gęstość</b>	1,20 - 1,60 g/cm <sup>3</sup>
<b>czas otwartego schnięcia</b>	10 min
<b>temperatura klejenia (klej, podłoże, powietrze)</b>	≥ +18°C
<b>wilgotność klejonego elementu</b>	8 - 13 %
<b>wilgotność podłoża</b>	≤ 18%
<b>rozcieńczalnik</b>	woda
<b>wydajność</b>	0,5-0,7 g/m <sup>2</sup>

### KOLOR SPOINY

beżowy

## SPOSÓB STOSOWANIA

### Przygotowanie podłoża

Powierzchnie klejone powinny być suche, czyste, wolne od kurzu, brudu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Podłoże cementowe powinno być wysezonowane (przynajmniej 28 dni).

### Przyklejanie elementów

Klej przed przystąpieniem do klejenia należy wymieszać. Przed klejeniem zaleca się zagruntowanie podłoża klejem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. Klej do parkietu nanosić cienką warstwą na jeden z klejonych elementów, na taką powierzchnię, na którą w ciągu około 10 min. można położyć i docisnąć parkiet. Zanieczyszczenia klejem usunąć tamponem zwilżonym wodą. Po minimum 72 godz. można przystąpić do prac wykończeniowych to znaczy szlifowania i lakierowania.

### UWAGA!!

Należy pamiętać o warunkach stabilizacji wilgotności deszczulek i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu na wymaganym poziomie. Między posadzką i ścianami powinna być pozostawiona szczelina szerokości 10 - 20 mm, z której trzeba bezwzględnie usunąć kliny montażowe oraz ewentualne ścinki deszczulek.

## SKŁADOWANIE

12 miesięcy od daty produkcji.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +35°C.

## OPAKOWANIA

3,5 kg, 6,5 kg, 12 kg, 25 kg

## BHP i P.Poż.

Wodorozcieńczalny KLEJ DO PARKIETU jest nieszkodliwy dla zdrowia, nie zawiera szkodliwych substancji chemicznych, praktycznie jest niepalny.

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać podstawowe zasady BHP.

W przypadku stosowania kleju wewnątrz pomieszczeń zamkniętych należy je wietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.

## ATESTY

Ocena Higieniczna nr 1/B-112/94 wydana przez Państwowy Zakład Higieny Komunalnej w Warszawie.