

Informacja Techniczna

SKP 1

PKWiU: 24.62.10-80.33
NORMA: KKW nr 110

OPIS WYROBU

Klej SKP1 to syntetyczny klej do parkietu produkowany na bazie spoiwa rozpuszczalnikowego. Po utwardzeniu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i plastycznością spoiny.

ZASTOSOWANIE

Klej SKP 1 służy głównie do klejenia deszczulek posadzkowych litych (parkietu) oraz mozaiki drewnianej do podłoża cementowego, drewnianego lub samopoziomującego o minimalnej grubości 2 mm w pomieszczeniach suchych. Jest odporny na naprężenia i przesunięcia drewna. Można stosować do podłoży z ogrzewaniem podłogowym.

syntetyczny klej do parkietu



DANE TECHNICZNE

sposób nanoszenia	szpachla ząbkowana
właściwości robocze	dobra nakładalność, klej pozwala się łatwo rozprowadzić na powierzchni podłoża, nałożona warstwa zachowuje wyżłobienia związane z zastosowaniem szpachelki ząbkowanej
gęstość	1,40 - 1,60 g/cm ³
zawartość substancji stałych	74 - 76 %
czas odlepu	1,5 - 2,5 min
czas otwarty	20 - 30 min
elastyczność	brak spękań i innych uszkodzeń błony klejowej przy zginaniu próbki na przecie o średnicy 10 mm
wytrzymałość spoiny klejowej na ścinanie	≥1 MPa
wytrzymałość spoiny klejowej na odrywanie	≥0,5 MPa
temperatura stosowania (klej, podłoże, otoczenie)	od +10°C do +20°C
rozcieńczalnik	nitro
wydajność	0,85-1,25 kg/m ² w zależności od podłoża i przyklejanego materiału

KOLOR SPOINY

beżowy

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia, na którą będzie наносzony klej powinna być sucha, wolna od kurzu, brudu, śladów oleju, smarów i innych zanieczyszczeń. Podłoże cementowe powinno być wysezonowane (przynajmniej 28 dni) i o wilgotności mniej niż 3%. Wilgotność podłoża drewnianego i drewnopochodnego powinna wynosić mniej niż 12%. Zalecana temperatura podłoża oraz kleju min. 10°C, przy ogrzewaniu podłogowym temperatura podłoża nie powinna przekraczać 20°C. Przed przystąpieniem do klejenia zaleca się zagruntować podłoże rozcieńczonym klejem (SKP1 + rozcieńczalnik Nitro w stosunku wagowym 2:1 lub 1:1 w zależności od chłonności podłoża). Powierzchnia z ogrzewaniem podłogowym powinna zawsze być zagruntowana.

Przyklejanie parkietu

Klej SKP1 należy przed użyciem wymieszać.

Zaleca się równomierne nakładanie kleju za pomocą szpachelki ząbkowanej na taką powierzchnię na której w ciągu 10 do 15 minut można ułożyć i docisnąć parkiet. Po minimum 72 godzinach można przystąpić do prac wykończeniowych tzn. Szlifowania, lakierowania.

UWAGA!

Należy pamiętać o warunkach stabilizacji wilgotności deszczulek i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu na wymaganym poziomie. Między posadzką i ścianami powinna być pozostawiona szczelina szerokości 10 do 20 mm, z której trzeba bezwzględnie usunąć kliny montażowe oraz ewentualne ścinki deszczulek.

Informacje powyższe podano na podstawie badań, jednak mogą być one traktowane jako zalecenia. W każdym przypadku zalecamy użytkownikom przeprowadzenie własnych prób przed użyciem kleju w warunkach prac użytkownika.

SKŁADOWANIE

12 miesięcy od daty produkcji.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia, w temperaturze od +5°C do +35°C.

OPAKOWANIA

1kg, 6kg, 15kg, 30kg

BHP i P.Poż.

WYRÓB PALNY!

Zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne.

Pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!

ATESTY

Atest Higieniczny nr HK/B-774/2000 wydany przez PZH w Warszawie.

Na życzenie klienta dostępna Karta Bezpieczeństwa Technicznego.