

# Informacja Techniczna

## BIOCHRON® PLUS

PKWiU: 24.20.15-59.91  
NORMA: KKW nr 109

### OPIS WYROBU

BIOCHRON® PLUS jest środkiem ochronno-dekoracyjnym zabezpieczającym podłoża drewniane przed działaniem szkodników biologicznych takich jak: owady, grzyby, pleśnie i sinizna, nadając jednocześnie drewnu dekoracyjny wygląd. BIOCHRON® PLUS jest produkowany w wersji bezbarwnej i w gamie najczęściej stosowanych kolorów oraz w SYSTEMIE KOLOROWANIA LAKMA. BIOCHRON® PLUS barwi drewno zachowując widoczny rysunek słoï.

### ZASTOSOWANIE

BIOCHRON® PLUS przeznaczony jest do malowania surowych elementów stolarki drewnianej, altan, pergoli, parkanów, konstrukcji stropów i dachów. Nie zaleca się malowania przedmiotów mających bezpośredni kontakt z żywnością, paszą oraz wodą. Wersję bezbarwną zalecamy stosować jako impregnat do zabezpieczania drewna malowanego następnie wyrobem pigmentowanym. Natomiast wersjami kolorowymi zalecamy zabezpieczać powierzchnie narażone na działanie czynników atmosferycznych.

**środek ochronno-  
dekoracyjny  
do drewna**



### DANE TECHNICZNE

spósb nanoszenia	pędzel, tampon, przez zanurzenie
ilość warstw	2 - 3
gęstość	0,80 - 0,90 g/cm <sup>3</sup>
zawartość substancji stałych	powyżej 24%
czas schnięcia powłoki w temp. 20°C	12 godz.
rozcieńczalnik	benzyna do lakierów
wydajność	10 - 12 m <sup>2</sup> /litr przy jednokrotnym malowaniu

### KOLORYSTYKA

bezbarwny, sosna, tikowy, mahoń, orzech ciemny, palisander, heban, niebieski, zielony.

SYSTEM KOLOROWANIA LAKMA



**LAKMA**

## **SPOSÓB STOSOWANIA**

BIOCHRON® PLUS jest w postaci gotowej do użycia, nie zaleca się rozcieńczać środka. Bezpośrednio przed malowaniem wyrób należy dokładnie wymieszać. BIOCHRON® PLUS należy nanosić pędzlem, przez wcieranie gąbką lub tamponem, ewentualnie przez zanurzenie. Nie zalecamy nakładania przez natrysk. Powierzchnia podłoża powinna być dobrze przeszlifowana, sucha, oczyszczona i odtłuszczona. BIOCHRON® PLUS należy nakładać w 2 - 3 warstwach, cienkimi warstwami wzdłuż rysunku słoje drewna, usuwając nadmiar środka z malowanej powierzchni. Kolejne warstwy nanosić po 24 godz. Po zakończeniu prac narzędzia należy umyć benzyną do lakierów.

## **SKŁADOWANIE**

12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych zamkniętych opakowaniach o temp. 25°C.

## **OPAKOWANIA**

1l, 4l, 10l

## **BHP i P.Poż.**

Uwaga! Wyrób palny!

Wyrób zawiera szkodliwe substancje lotne. Unikać wdychania par BIOCHRON®-u PLUS. Chronić skórę i oczy przed kontaktem z BIOCHRON®-em PLUS. Miejsce skóry zabrudzone środkiem umyć wodą z mydłem. W przypadku stosowania środka wewnątrz pomieszczeń zapewnić podczas malowania dobrą wentylację pomieszczenia. Elementy drewniane można użytkować po zaniku charakterystycznego zapachu.

Na życzenie klienta udostępniamy Kartę Bezpieczeństwa Technicznego.

## **ATESTY**

Ocena Higieniczna nr 503B/B/321/93 wydana przez PZH w Warszawie.