

Informacja Techniczna

LUXMAL IMPREGNAT DO DREWNA

PKWiU: 24.20.15-59.99

NORMA: TWT

OPIS WYROBU

LUXMAL IMPREGNAT DO DREWNA zabezpiecza drewno przed technicznymi szkodnikami drewna, grzybami, sinizną, owadami. Wysokiej klasy pigmenty nieorganiczne skutecznie chronią drewno przed promieniowaniem UV nadając jednocześnie drewnu dekoracyjny wygląd. Woski zawarte w impregnacji zabezpieczają drewno przed zwilżaniem wodą i wnikaniem wilgoci. Charakteryzuje się głęboką penetracją zapewniając długotrwałą ochronę drewna.

LUXMAL IMPREGNAT DO DREWNA barwi drewno zachowując widoczny rysunek jego słoi.

ZASTOSOWANIE

LUXMAL IMPREGNAT DO DREWNA jest środkiem ochronno - dekoracyjnym przeznaczonym do ochrony surowych elementów stolarki drewnianej, altan, pergoli, parkanów, konstrukcji stropów i dachów.

Nie zaleca się impregnowania przedmiotów mających bezpośredni kontakt z żywnością, paszą oraz wodą.



DANE TECHNICZNE

spóób nanoszenia	pędzel, tampon, przez zanurzenie
ilość warstw	2 - 3
gęstość	0,80 - 0,90 g/cm ³
czasokres pomiędzy kolejnymi warswami	24 godz.
rozcieńczalnik	benzyna do lakierów
wydajność	10 - 12 m ² /litr przy jednokrotnym malowaniu

KOLORYSTYKA

bezbarny, sosna, tikowy, mahoń, orzech ciemny, palisander, heban, niebieski, zielony.

SYSTEM KOLOROWANIA LAKMA



LAKMA

SPOSÓB STOSOWANIA

LUXMAL IMPREGNAT DO DREWNA jest w postaci gotowej do użycia, nie zaleca się rozcieńczania środka. Bezpośrednio przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. Temperatura powietrza i impregnowanego podłoża powinna wynosić od +10°C do +30°C. LUXMAL impregnat do drewna należy nanosić pędzlem, przez wcieranie gąbką lub tamponem, ewentualnie przez zanurzenie. Nie zaleca się nakładania przez natrysk. Powierzchnia podłoża powinna być dobrze przeszlifowana, sucha, oczyszczona i odtłuszczona. Nakładać w 2-3 cienkich warstwach wzdłuż rysunku słoju drewna. Po około 10 min. usuwając nadmiar środka z impregnowanej powierzchni. Kolejne warstwy nanosić po 24 godzinach. Po zakończeniu prac narzędzia umyć benzyną do lakierów.

SKŁADOWANIE

12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ognia. Przechowywanie w temperaturze poniżej 10°C może spowodować wytrącanie się wosku, co nie stanowi wady wyrobu. Po ogrzaniu do zalecanej temperatury stosowania wyrób odzyskuje swoje właściwości.

OPAKOWANIA

1l, 4l, 10l

BHP i P.Poż.

Uwaga! Wyrób palny!

Zawiera szkodliwe substancje lotne.

Unikać wdychania par.

Miejsce skóry zabrudzone środkiem umyć wodą z mydłem.

W przypadku stosowania wewnątrz pomieszczeń zapewnić podczas nakładania dobrą wentylację pomieszczenia.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!!!

Na życzenie klienta udostępniamy Kartę Bezpieczeństwa Technicznego.

ATESTY

Atest Higieniczny nr HK/B 1562/01/01 wydany przez PZH w Warszawie.