

# Informacja Techniczna

## HERKULES 2001

PKWiU: 24.30.22-53.23

NORMA: TWT

### OPIS WYROBU

HERKULES 2001 jest jednoskładnikowym szczeliwem silikonowym, które utwardza się pod wpływem wilgoci z powietrza tworząc elastyczną, niekurczliwą, wodoodporną warstwę uszczelniającą, stanowiącą mieszaninę kauczuków silikonowych z niewielką ilością środków pomocniczych.

HERKULES 2001 jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne, duże różnice temperatur (-30°C do +180°C), i promieniowanie UV.

### ZASTOSOWANIE

HERKULES 2001 posiada bardzo dobrą przyczepność do szkła, glazury oraz większości nie plastycznych tworzyw sztucznych. Przeznaczony jest do łączenia elementów szklanych, ceramicznych, szklenia okien, inspektów ogrodniczych, wykonywania uszczelnień framug drzwi i okien.

**jednoskładnikowe  
szczeliwo  
silikonowe**

*uniwersalny*

### DANE TECHNICZNE

system utwardzania	acetoxi
gęstość objętościowa	0,97- 1,00g/cm <sup>3</sup>
czas obrabialności	ok. 15 min
utwardzanie wgłębne	ok. 2mm/24 h
temperatura stosowania	od +5°C do +40°C
odporność termiczna	od -30°C do +180°C
wydajność z jednej tuby o poj. 300 ml	ok. 18 mb spoiny o wymiarach 4x4 mm.

### KOLORYSTYKA

bezbarwny, biały, brązowy, szary, czarny

## SPOSÓB STOSOWANIA

Powierzchnia, na którą ma być nałożony silikon, powinna być sucha, czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru i innych substancji osłabiających przyczepność.

Obciąć końcówkę tuby i nakręcić aplikator. Po włożeniu kartusza do pistoletu pociągnąć powoli za rączkę celem uzyskania jednostajnego wypływu szczeliwa silikonowego z przyciętego do odpowiedniej średnicy aplikatora. Nałożony silikon można wygładzać szpachelką zmoczoną w wodzie z mydłem.

Należy stosować narzędzia z tworzywa sztucznego. Po zakończeniu prac narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć rozpuszczalnikiem.

## SKŁADOWANIE

12 miesięcy od daty produkcji.

## OPAKOWANIA

300 ml

## BHP i P.Poż.

Produkt nieutwardzony może działać drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Chronić oczy przed kontaktem z **SILIKON**-em.

W przypadku zabrudzenia należy przemyć oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarskiej.

### **CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!**

Stosować w przewietrzanych pomieszczeniach.

## ATESTY

Atest Higieniczny nr HK/B/0818/01/97 wydany przez PZH w Warszawie.