

Informacja Techniczna

KAUCZUKOWY USZCZELNIACZ DEKARSKI

PKWiU: 24.30.22-53.23

NORMA: TWT

OPIS WYROBU

Kauczukowy uszczelniacz dekarSKI jest kauczukową masą uszczelniającą charakteryzującą się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża bitumicznych, betonowych i kamiennych, metalu, drewna, szkła i większości tworzyw sztucznych. Uszczelnienie kauczukowym uszczelniaczem dekarSKI po utwardzeniu można malować. Uszczelnianie kauczukowym uszczelniaczem można prowadzić przy deszczowej pogodzie.

Nieutwardzony kauczukowy uszczelniacz dekarSKI jest odporny na działanie ujemnych temperatur!

ZASTOSOWANIE

Kauczukowy uszczelniacz dekarSKI przeznaczony jest do uszczelniania:
elementów obróbek blacharskich dachów, tarasów, kominów i włączów
miejsc przebić przez dachy i tarasy
napraw dachów krytych papą bitumiczną
miejsc osadzania świetlików i okien dachowych
połączeń blach falistych i trapezowych oraz płyt azbesto-cementowych i płyt bitumicznych
połączeń między elementami fundamentów i ścian piwnic
oraz do:
wypełniania szczelin dylatacyjnych dachów i tarasów
prac instalacyjnych, takich jak uszczelnianie instalacji wentylacyjnych i odpylających uszczelnianie miejsc narażonych na działanie wilgoci

DANE TECHNICZNE

gęstość objętościowa	0,90 g/cm ³
dopuszczalne odkształcenie	25%
skurcz objętościowy	20%
twardość Shore'A po 14 dniach wg DIN 53505	25 ± 5 Shore'A
moduł E	0,25 N/mm ²
czas utwardzania wgłębnego	ok. 2 mm/24h
czas powierzchniowego schnięcia (obrabierność)	ok. 15-20 min.
temperatura stosowania	od +5°C do +40°C
odporność termiczna	od -25°C do +100°C
malowanie	dostępnymi farbami i lakierami; w przypadku wyrobów rozpuszczalnikowych może wydłużyć się czas powierzchniowego schnięcia

KOLORYSTYKA

bezbardwy, brązowy

SPOSÓB STOSOWANIA

Powierzchnie na które, ma być stosowany kauczukowy uszczelniacz dekarski powinny być czyste, suche, wolne od kurzu, pyłu, tłuszczu i smaru. Złącza powinny być zgodnie z normą 18540 wypełnione sznurem PE. Wyrób przed użyciem należy przechowywać przez 24h w temperaturze pokojowej. Bezpośrednio przed użyciem gładkie powierzchnie należy zwilżyć, a porowate osuszyć.

Przy długotrwałym kontakcie z wodą uszczelnianie kauczukowym uszczelniaczem dekarskim może żółknąć, co nie wpływa na jakość połączenia.

Nałożoną masę można wygładzać szpachelką zmoczoną w wodzie. Po zakończeniu pracy narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć rozpuszczalnikiem.

SKŁADOWANIE

w temperaturze pokojowej max. 2 lata od daty produkcji

OPAKOWANIA

300 ml

BHP i P.Poż.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI !

ATESTY