



## **SILIKON NL31 PROFESJONALNY**

**Jednoskładnikowe szczeliwo silikonowe o neutralnym systemie utwardzania**

### **OPIS WYROBU:**

**Silikon NL31 Profesjonalny** jest jednoskładnikową, elastyczną masą uszczelniającą o neutralnym systemie utwardzania. Daje wysoko- i trwale elastyczne uszczelnienie, charakteryzujące się bardzo dobrą przyczepnością do większości materiałów i podłoży spotykanych w budownictwie: cegły, betonu, gazobetonu, zapraw cementowych, laminatów szklanych, szkła, glazury, naturalnych kamieni, metali oraz większości nie plastycznych tworzyw sztucznych. Uszczelnienie **Silikonem NL31 Profesjonalnym** jest trwale, całkowicie odporne na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

**Dzięki zawartości fungicydu jest odporny na działanie pleśni i grzybów.**

### **ZASTOSOWANIE:**

**Silikon NL31 Profesjonalny** przeznaczony jest do szklenia przemysłowego okien jednoramowych oraz do wykonywania profesjonalnych, wysokojakościowych uszczelnień takich, jak:

- w budownictwie:

1. szklenie okien tradycyjnych drewnianych, aluminiowych i z PCW
2. wypełnianie szczelin dylatacyjnych
3. uszczelnianie elementów prefabrykowanych w budownictwie
4. uszczelnianie złączy między ościeżami a ramami okien i drzwi
5. uszczelnianie naroży w metalowych kontenerach, chłodniach i zbiornikach
6. wykonywania wszelkiego rodzaju fug budowlanych elewacyjnych, w szczególności narażonych na duże przesunięcia i obciążenia

- oraz do:

7. uszczelniania naświetli z elementów szklanych i tworzywowych ( PLEXI, MAKROLON, LEXA )
8. uszczelniania kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

9. uszczelniania i osadzania elementów instalacji wodnych ( ciepła, zimna ) oraz kanalizacyjnych
10. uszczelniania złączy kompensacyjnych w płytkach ceramicznych, połączeń narożnych
11. uszczelniania połączeń obróbek blacharskich z pokryciami dekarскими
12. uszczelniania kominów, świetlików, włączów

**OPAKOWANIA:** folia Al. a'400 i 600 ml

**KOLORYSTYKA** biały, jedwabisto szary, czarny, sosna, dąb jasny, dąb rustikal, mahoń, brąz średni, teak, orzech, palisander, zielony oksydowany, zielony świerk, niebieski ocean, czerwony

**SPOSÓB STOSOWANIA:**

Powierzchnia, na którą ma być stosowany silikon, powinna być czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych substancji osłabiających przyczepność. Szkło, powierzchnie glazurowane, drewno należy odtłuścić alkoholem, benzyną ekstrakcyjną bądź innym rozpuszczalnikiem. Zardzewiałe powierzchnie stalowe należy oczyścić szczotką drucianą, utlenione metale ( np. miedź, ołów ) – piaskować, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie. Przed przystąpieniem do wykonywania prac naprawczych należy usunąć pozostałości starego uszczelnienia.

Nałożony silikon można wygładzać szpachelką zmoczoną roztworze **LAKMA PROFI – preparatu do zwilżania silikonu**. Należy stosować narzędzia z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Po zakończeniu pracy narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć rozpuszczalnikiem. **Zalecany LAKMA PROFI - Zmywacz do nieutwardzonego silikonu.**

**SKŁADOWANIE:** 6 miesięcy od daty produkcji

**TEMPERATURA SKŁADOWANIA:** +5 do +35°C

**WYDAJNOŚĆ:** z 1 folii 600 ml uzyskuje się ok.  
30 mb spoiny o wymiarach 4 x 4 mm

**PODSTAWOWE PARAMETRY:**

System utwardzania:	alkoxy
Gęstość [ g/cm <sup>3</sup> ]:	1,25 – 1,31
Twardość Shore'a po 14 dniach wg DIN 53505 [ Shore A ]:	20

Wytrzymałość na rozciąganie przy 100% wydłużeniu wg DIN 52 455 [ MPa ]:	0,40
Wytrzymałość do zerwania wg DIN 52 455 [ MPa ]:	0,71
Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN 52 455 [ % ]:	250
Czas utwardzania wgłębego 2 mm/24 h:	1/1
Czas powierzchniowego schnięcia ( obrabialność ) [ min ]:	4 - 7
Temperatura stosowania [ °C ]:	+5 do +40
Odporność termiczna [ °C ]:	-40 do +180

### **ATESTY:**

Ocena Higieniczna nr B – 416 / 96 wydana przez PZH w Warszawie

Aprobata Techniczna nr K – 2139 / 95 wydana przez ITB w Warszawie

Spełnia wymagania Normy DIN 18545 gr. E

### **BHP i P. POŻ.:**

Produkt nieutwardzony może działać drażniąco na drogi oddechowe i skórę.

Chronić oczy przed kontaktem z silikonem

**CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!**

Stosować w przewietrzanych pomieszczeniach

Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Informacji Technicznej są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W razie nie zastosowania się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania masy, firma LAKMA nie ponosi odpowiedzialności za jakość uszczelnienia.