

Informacja Techniczna

LAKMA SILIKON T

PKWiU: 24.30.22-53.23

NORMA: TWT

OPIS WYROBU

SILIKON LAKMA T WYSOKOTEMERATUROWY jest jednoskładnikowym szczeliwem silikonowym o podwyższonej odporności na wysoką temperaturę. Utwardza się wilgocią z powietrza dając wodoodporną, elastyczną i niekurczliwą warstwę. SILIKON LAKMA T WYSOKOTEMERATUROWY charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do większości materiałów stosowanych w budownictwie takich jak: cegła, beton, gazobeton, azbestocement, szkło, glazura.

ZASTOSOWANIE

SILIKON LAKMA T WYSOKOTEMERATUROWY przeznaczony jest do uszczelniania i klejenia miejsc narażonych na stałe działanie wysokich temperatur do +250°C (okresowo do +350°C) jak: paleniska, kominy, urządzenia grzewcze; do osadzania furtek paleniskowych, wykończeń w kominkach domowych i piecach przemysłowych.

**jednoskładnikowe
szczeliwo
silikonowe**

wysokotemperaturowy

DANE TECHNICZNE

sposób utwardzania	acetoxy
gęstość objętościowa	1,25 g/cm ³
twardość Shore'A po 14 dniach wg DIN 53505	33 Shore'A
wytrzymałość przy 100% wydłużeniu wg DIN 53504	0,71 N/mm ²
wytrzymałość przy zerwaniu wg DIN 53504	2,99 N/mm ²
wydłużenie przy zerwaniu wg DIN 53504	540%
czas utwardzania wgłębnego	2 mm/24h
czas powierzchniowego schnięcia obrabialność	ok. 10 min.
temperatura stosowania	od + 5°C do +40°C
odporność termiczna	od -40°C do +250°C
wydajność z jednej tuby	ok. 18 mb spoiny o wymiarach 4 x 4 mm

KOLORYSTYKA

czerwony tlenkowy

LAKMA

SPOSÓB STOSOWANIA

Powierzchnia, na którą ma być nałożony silikon, powinna być sucha, czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru i innych substancji osłabiających przyczepność.

Obciąć końcówkę tuby i nakręcić aplikator. Po włożeniu kartusza do pistoletu pociągnąć powoli za rączkę celem uzyskania jednostajnego wypływu szczeliwa silikonowego z przyciętego do odpowiedniej średnicy aplikatora. Nałożony silikon można wygładzać szpachelką zmoczoną w wodzie z mydłem.

Należy stosować narzędzia z tworzywa sztucznego. Po zakończeniu prac narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć rozpuszczalnikiem.

SKŁADOWANIE

12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

80 ml, 300 ml

BHP i P.Poż.

Produkt nieutwardzony może działać drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Chronić oczy przed kontaktem z **SILIKON**-em.

W przypadku zabrudzenia należy przemyć oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarskiej.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI !

Stosować w przewietrzanych pomieszczeniach.

ATESTY

Atest Higieniczny nr HK/B/0818/01/97 wydany przez PZH w Warszawie.