

Informacja Techniczna

LAKMA SILIKON U

PKWiU: 24.30.22-53.23

NORMA: TWT

OPIS WYROBU

SILIKON LAKMA U UNIWERSALNY jest jednoskładnikowym szczeliwem silikonowym, utwardzającym się wilgocią z powietrza. Daje elastyczną i wodoodporną warstwę uszczelniającą, charakteryzującą się bardzo dobrą przyczepnością do szkła, glazury, terakoty i większości nie plastycznych tworzyw sztucznych. Uszczelnienie SILIKON-em LAKMA U UNIWERSALNYM jest trwałe, odporne na zmienne warunki atmosferyczne, duże różnice temperatur i promieniowanie UV.

ZASTOSOWANIE

SILIKON LAKMA U UNIWERSALNY przeznaczony jest do szklenia okien, inspektów ogrodniczych, ścian działowych, uszczelnienia ram okiennych i drzwiowych, szyb wystawowych, elementów instalacji urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych itp.

**jednoskładnikowe
szczeliwo
silikonowe**

uniwersalny

DANE TECHNICZNE

sposób utwardzania	acetoxy
gęstość objętościowa	0,98 - 1,05 g/cm ³
twardość Shore'A po 14 dniach wg DIN 53505	16 Shore'A
wytrzymałość przy 100% wydłużeniu wg DIN EN 28339	0,41 N/mm ²
wytrzymałość przy zerwaniu wg DIN EN 28339	0,70 N/mm ²
wydłużenie przy zerwaniu wg DIN EN 28339	260%
czas utwardzania wgłębnego	2 mm/24h
czas powierzchniowego schnięcia obrabialność	ok. 10 min.
temperatura stosowania	od + 5°C do +40°C
odporność termiczna	od -40°C do +180°C
wydajność z jednej tuby	ok. 18 mb spoiny o wymiarach 4 x 4 mm

KOLORYSTYKA

bezbarwny, biały, brązowy, szary, czarny

LAKMA

SPOSÓB STOSOWANIA

Powierzchnia, na którą ma być nałożony silikon, powinna być sucha, czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru i innych substancji osłabiających przyczepność.

Obciąć końcówkę tuby i nakręcić aplikator. Po włożeniu kartusza do pistoletu pociągnąć powoli za rączkę celem uzyskania jednostajnego wypływu szczeliwa silikonowego z przyciętego do odpowiedniej średnicy aplikatora. Nałożony silikon można wygładzać szpachelką zmoczoną w wodzie z mydłem.

Należy stosować narzędzia z tworzywa sztucznego. Po zakończeniu prac narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć rozpuszczalnikiem.

SKŁADOWANIE

12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

40 ml, 80 ml, 300 ml

BHP i P.Poż.

Produkt nieutwardzony może działać drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Chronić oczy przed kontaktem z **SILIKON**-em.

W przypadku zabrudzenia należy przemyć oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarskiej.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI !

Stosować w przewietrzanych pomieszczeniach.

ATESTY

Ocena Higieniczna nr nr B-838/96 wydana przez P Z H w Warszawie.

Aprobata techniczna nr K-2139/95 wydana przez ITB w Warszawie

Spełnia wymagania normy DIN 18 545 gr E.