

Informacja Techniczna

SILIKON *Szklarski*

PKWiU: 24.30.22-53.23

NORMA: TWT

OPIS WYROBU

SILIKON SZKLARSKI to mieszanina polimerów, wypełniaczy i środków pomocniczych, która utwardza się, wykorzystując wilgoć z powietrza. SILIKON SZKLARSKI to jednoskładnikowe, szybko utwardzalne spoiwo silikonowe, które po utwardzeniu tworzy elastyczną, odporną na wodę, duże różnice temperatur, promieniowanie UV warstwę łączącą. Połączenie wykonane SILIKON-em SZKLARSKI-m charakteryzuje się dobrą przyczepnością do szkła, ceramiki, drewna oraz do większości nieplastycznych tworzyw.

ZASTOSOWANIE

SILIKON SZKLARSKI to specjalnie przygotowana masa uszczelniająca do połączeń w układzie szkło - drewno, ceramika, stal nierdzewna, kamień naturalny. Zalecany do szklenia okien, witryn sklepowych, inspektów ogrodniczych, itp.

jednoskładnikowe uszczeliwo silikonowe

DANE TECHNICZNE

system utwardzania	acetoxi
gęstość objętościowa	0,98 - 1,05 g/cm ³
twardość Shore'a (A) po 14 dniach wg DIN EN 53505	22° Shore'A
wydłużenie przy zerwaniu wg DIN EN 53504	180 %
wytrzymałość przy zerwaniu wg DIN EN 53504	0,6 N/mm ²
wytrzymałość przy 100% wydłużeniu wg DIN EN 53504	0,35-0,40 N/mm ²
czas obrabialności	ok. 10min.
utwardzanie wgłębne	ok. 2mm/24 h
temperatura stosowania	od +5°C do +40°C
odporność termiczna	od - 40°C do +180°C
wydajność z jednej tuby o poj. 300 ml	ok. 18 mb spoiny o wymiarach 4x4 mm.

KOLORYSTYKA

bezbarwny, biały, brązowy, szary, czarny

SPOSÓB STOSOWANIA

Powierzchnia, na którą ma być nałożony silikon, powinna być sucha, czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru i innych substancji osłabiających przyczepność.

Obciąć końcówkę tuby i nakręcić aplikator. Po włożeniu kartusza do pistoletu pociągnąć powoli za rączkę celem uzyskania jednostajnego wypływu szczeliwa silikonowego z przyciętego do odpowiedniej średnicy aplikatora. Nałożony silikon można wygładzać szpachelką zmoczoną w wodzie z mydłem.

Należy stosować narzędzia z tworzywa sztucznego. Po zakończeniu prac narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć rozpuszczalnikiem.

SKŁADOWANIE

12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

300 ml

BHP i P.Poż.

Produkt nieutwardzony może działać drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Chronić oczy przed kontaktem z **SILIKON**-em.

W przypadku zabrudzenia należy przemyć oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarskiej.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI !

Stosować w przewietrzanych pomieszczeniach.

ATESTY

Ocena Higieniczna nr B-838/96 wydana przez PZH w Warszawie.